

Produktinformation:

Primer 961

Primer till MS-polymerer – För sugande ytor**Produktbeskrivning & användning:**

Primer 961 är en specialutvecklad primer, som bl.a. säkerställer vidhäftningen för MS-polymer baserade fogmassor. Förbättrar vidhäftningen mot porösa ytor samt på metaller som koppar och mässing.

Medlem i  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Primer 961 är en specialutvecklad primer, som bl.a. säkerställer vidhäftningen för MS-polymer baserade fogmassor. Förbättrar vidhäftningen mot porösa ytor samt på metaller som koppar och mässing.

Fysikaliska / Kemiska data:**Primer:**

Typ: 1-komponent lösningsmedelsbaserad.
 Kulör: Färglös.
 Konsistens: Tunnflytande vätska.
 Densitet: ca 0,9 kg/liter
 Hållbarhet: Minimum ½ år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.
 Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7574	250 ml



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Fogsidorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar.

Ytorna bör avfettas med t.ex. aceton eller sprit innan primning sker. Metall rengörs mekaniskt innan avfettning.

Valet av primer skall göras efter att tillräckliga vidhäftnings- och kompatibilitetsförsök har utförts.

Applicering:

Primern appliceras med en mjuk pensel eller primerkudde i ett tunt lager. Var uppmärksam på att primern är synlig efter torkning, vilket gör att den endast bör appliceras på fogytorna och inte vid sidan om – använd i förekommande fall maskeringstejp.

Åtgång:

85 ml/m² fogyta.

Torktid:

ca 40 - 60 minuter vid 20°C.

Fogmassan appliceras snarast möjligt efter att primern är helt torr, för att minimera föroreningar på fogsidorna.

Rengöring:

Pensel kan rengöras med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. aceton.

Säkerhet:

För information om produktens säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

Primer 961 – Reviderat 2017-03-31 - Sida 2/2